

CRC GALVACOLOR

Защитное отделочное покрытие по ржавчине

Ref.: 20563 - 20587 - 500 ml

1. Общее описание

Защитное покрытие на цинко-фосфатной основе. Идеальное средство для разметки коммуникаций ЖКХ. Грунтовка и верхний отделочный слой краски в одном баллоне. Быстро сохнет. Официальный RAL немецкий цветовой стандарт определения цвета соответствует категории защиты C3 (ISO 12944-2).

2. Свойства

- Не содержит хлорированных растворителей
- Не содержит свинец и хроматы.
- Защищает металлы и сплавы.
- Согласно международному стандарту ISO 12944-2 антикоррозионная защита соответствует категории C3.

3. Применение

Долговременная защита от коррозии.

4. Инструкция

- Хорошо встряхните баллончик, чтобы смесительный шарик тщательно перемешал активный продукт для обеспечения однородного распределения по поверхности. Продолжайте встряхивать до тех пор, пока смесительный шарик не начнет свободно перемещаться внутри баллона.
- Используйте только при наличии адекватной вентиляции.
- Перед нанесением, удалите рыхлую ржавчину и грязь с поверхности с помощью щетки.
- Минимальная температура использования = 10°C.
- Наносите на чистую и сухую поверхность.
- Распыляйте средство приблизительно с расстояния 20-30 см.
- Наносите ровными тонкими слоями.
- При нанесении двух тонких слоев, достигается лучший результат, чем при нанесении одного толстого. Следующие слои можно наносить уже через 15 - 20 минут.
- После окончания обработки, очистите аэрозольный клапан, перевернув баллон вверх дном и нажимая на кнопку до тех пор, пока из баллона не начнет выходить только газ. Если отверстие засорилось, выньте кнопку и прочистите его с помощью тонкой проволоки.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.



**5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)**

	Аэрозоль	
Внешний вид	жидкость	
Плотность	1.08 г/см ³ (@ 20°C)	
Точка вспышки	15°C (Крышка закрыта)	
Время высыхания активного продукта	30µm = 20 мин	
Устойчивость в условиях солевого тумана	> 240 часов	
Характерная масса слоя (покрытия)	30µm	

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.

www.crcind.ru



Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

