



CRC ZINC

Антикор цинко-полимерное покрытие

Ref.: 30563 - 500 ml

1. Общее описание

Высокоэффективное покрытие, обогащенное цинком.

Средство CRC ZINC представляет собой уникальную комбинацию цинковых порошков и полимеров, которые образуют высокоэффективное обогащенное цинком покрытие, надежно защищающее поверхность от ржавчины и коррозии благодаря своим гальваническим свойствам. Железистые металлы остаются надежно защищеным средством, даже в случае повреждения или образования царапин на покрытии. Цинк становится анодом, на который и воздействует коррозия, тогда как основной металл становится катодом. На поверхности образуется водонепроницаемый слой оксида цинка, которые предотвращает образование ржавчины и коррозии.

Выдерживает нанесение царапин, выгибание и точечную сварку. Соответствует стандарту EN ISO 1461:1999 в качестве «принятого восстановительного средства».



2. Свойства

- Обладает прекрасной коррозийной устойчивостью благодаря образованию катодной защиты.
- Защищает металлы даже в том случае, если покрытие поцарапано или повреждено.
- Благодаря прекрасному сцеплению с металлом обладает прекрасным механическим сопротивлением.
- Образует прочную пленку и обеспечивает надежную химическую защиту.
- Является прекрасным восстановительным смазочным средством для поврежденных гальванизированных поверхностей.
- Позволяет проводить точечную сварку.
- Быстро сохнет.
- Может покрываться большинством применяемых в настоящее время полировочных средств.
- Вязкость и толщину пленки можно регулировать с помощью обогащенных кислородом растворителей (М.Е.К и т.д.).
- Не содержит свинца и солей хромовой кислоты.
- Не содержит хлорированных и ароматических растворителей.
- Спецификации: NSN 8030-01-120-1553.

3. Применение

Универсальное средство для применения в любых ситуациях для защиты чистых обезжиренных поверхностей от коррозии, может использоваться даже в тех местах, где необходима точечная сварка, а также в тех случаях, когда имеется риск образования на поверхности царапин:

- Кузова автомобилей
- Опоры ЛЭП
- Трансформаторы
- Телевизионные и радиопередающие башни
- Электрогенерирующее оборудование
- Конструкционная сталь
- Трейлеры
- Оборудование для вставки заклепок
- Бытовое, садовое и сельскохозяйственное оборудование
- Ограды
- Баки-накопители, баки для хранения
- Незакрепленные маслосъемные кольца
- Корабли
- Железнодорожное оборудование



Произведен

CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1

9240 Zele Belgium

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com



- Крыши
- Направляющие рельсы
- Сварные швы
- Оборудование подстанций
- Смазка гальванизированных поверхностей
- Береговые и корабельные сооружения, подверженные сильной коррозии

4. Инструкция

- Сняв крышку, сильно встряхните баллончик в течение одной минуты, чтобы размешивающий шарик свободно перемещался внутри баллона для обеспечения однородного распределения по поверхности. Продолжайте встряхивать во время использования.
- Для достижения лучших результатов наносите изделие на чистую, сухую, обезжиренную поверхность. Ржавчину и накипь следует удалять металлической проволочной щеткой.
- Наносите ровными тонкими слоями: при нанесении двух тонких слоев, достигается лучший результат, чем при нанесении одного толстого слоя. Следующие слои можно наносить уже через 10 - 15 минут. Для оптимальной защиты поверхности толщина пленки должна быть не менее 40 мкм.
- После окончания обработки, очистите аэрозольный клапан, перевернув баллон вверх дном и нажимая на клапан до тех пор, пока из баллона не начнет выходить только газ. Если отверстие засорилось, снимите распылитель и прочистите его с помощью тонкой проволоки.
- Не используйте на работающем оборудовании. Наносите средство только в помещении с хорошей вентиляцией.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС № 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

	Аэрозоль	Жидкость
Внешний вид	равномерная тусклово-серая эмульсия	равномерная тусклово-серая эмульсия
Плотность	1.43 г/см ³ (@ 20°C)	2.2 г/см ³ (@ 20°C)
Температура вспышки	<0 °C	39 °C
Температурный интервал действия активного продукта	от -30 °C до +200 °C	от -30 °C до +200 °C
Площадь покрытия (40 мкм, сухая пленка):	от 0,4 до 0,8 м ² /баллон (400 мл)	от 7,5 до 12 м ² /л
Условия применения		
• Минимальная температура окружающей среды	10°C	10°C
• Минимальная температура поверхности	5°C; на 3°C выше точки росы	5°C; на 3°C выше точки росы
• Минимальная влажность	85% относительной влажности	85% относительной влажности
Время высыхания (на ощупь)	40 мин	40 мин
Время затвердевания	90% затвердевания после 7 дней при 23°C	90% затвердевания после 7 дней при 23°C
Чистота цинкового красителя	> 98,5 %	> 98,5 %
Свойства сухой пленки (40 - 60 мкм)		
• Сцепление со сталью (ASTM D 3359)	Gt= 0/1	



Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zelz Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Технический Лист

• Теплостойкость (4 ч)	200°C
• Устойчивость к низким температурам	-30°C
• Солевой туман * (ASTM B 117)	350 ч (толщина пленки 40 мкм)
• Твердость PERSOZ (через 24 ч)	106
• Твердость PERSOZ (через 1 неделю)	142
Гибкость, трансформируемость (раскатка 6 мм, визуальная)	пройден

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Емкость: 4 x 750 мл

7. ПРИМЕЧАНИЕ

(*) Характерные результаты антакоррозийной защиты будут зависеть в основном от типа поверхности и внешних условий. Защита может быть от нескольких месяцев до более 1 года (при внешнем хранении) или более 2 лет (при внутреннем хранении). Таким образом, первое применение должно периодически проверяться на предмет очагов коррозии. В случае если одноразовая защита при определенных условиях определена, CRC Zinc может наноситься через определенные интервалы для поддержания этой защиты.

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1

9240 Zelz Belgium

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com

